

Código de identificação único do produto-tipo: 7D

Fabricante: Contec - Construção e Engenharia, sa; Rua de Ansião, 3100-474 Pombal

Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): sistema 2\*

Inspeção inicial da unidade fabril e do controlo da produção em fábrica; e o acompanhamento, a apreciação e a avaliação contínuos do controlo da produção em fábrica.

Norma harmonizada: EN 13 108-1:2006+EN 13 108-1:2006/AC:2008

Organismo notificado: Bureau Veritas Certification; n.º 1592

### Desempenho declarado da mistura betuminosa - AC 14 surf 50/70 (BB)g

Características essenciais (requisitos gerais + requisitos empíricos)	NP EN 13 108-1
Porosidade <sup>(1)</sup>	$V_{\min 3,0} / V_{\max 5}$
Sensibilidade à água	NPD
Resistência à abrasão provocada por pneus pitonados	NPD
Reação ao fogo	NPD
Vazios preenchidos com betume <sup>(1)</sup>	$VFB_{\min 60} / VFB_{\max 80}$
Vazios na mistura de agregados <sup>(1)</sup>	$VMA_{\min 14}$
Temperatura da mistura	140 °C / 180 °C
Granulometria	fuso adotado
	% declarada
	20 mm 100
	14 mm 91
	10 mm 74
	4 mm 48
	2 mm 32
	0,500 mm 18
	0,125 mm 9
	0,063 mm 6,2
Percentagem de ligante <sup>(2)</sup>	$B_{\min 4,6} (5,0\%)$

#### Observações:

<sup>(1)</sup> A compactação dos provetes de ensaio, conforme a referência C.1.3 da EN 13108-20

<sup>(2)</sup> Os requisitos relativos à percentagem de ligante foram corrigidos conforme o ponto 5.3.1.3 da NP EN 13108-1.

Utilização prevista	NP EN 13108-1 - Misturas betuminosas - Especificações dos materiais - Parte1: misturas betuminosas.
	Para camadas de desgaste, ligação, regularização e de base de estradas e outras áreas sujeitas a ação do tráfego, quer submetidas quer não às disposições sobre a reação ao fogo.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

**Filipa de Jesus Gomes** - Responsável pelo controlo da produção em fábrica das misturas betuminosas

PA3.Mod.07/0

(Em Pombal em 30 de junho de 2017)

